

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 162 408
A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 85105940.2

(61) Int. Cl.⁴: G 03 B 21/62

(22) Anmeldetag: 14.05.85

(30) Priorität: 19.05.84 DE 3418661

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
27.11.85 Patentblatt 85/48

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

(71) Anmelder: Daszinnies, Jürgen
Erlengrund 1
D-2202 Barmstedt(DE)

(72) Erfinder: Daszinnies, Jürgen
Erlengrund 1
D-2202 Barmstedt(DE)

(74) Vertreter: Siewers, Gescha, Dr.
Rechtsanwälte Dr.Harmsen, Dr.Utescher
Dipl.-Chem.Harmsen, Bartholatus Dr.Schaeffer, Dr.Fricke
Patentanwälte Dr.Siewers, Dipl.Ing.Schöning
Adenauerallee 28
D-2000 Hamburg 1(DE)

(64) Projektionswand für zwei- oder dreidimensionale Projektionen.

(57) Die Erfindung betrifft Projektionsträger für die zwei- oder drei-dimensionale Auf- bzw. Rückprojektion in Form von Scheiben oder Folien aus Kunststoff, gegebenenfalls mit Mattierungsschicht, und ist dadurch gekennzeichnet, daß ein Kunststoff mit merklich gerichteter Transmission, einem Transmissionsgrad von etwa 1 bis 98 %, einem Streuvermögen von weniger als 0,3 und einem Leuchtdichtkoeffizienten von $\epsilon_2 = 5^\circ$ von etwa 0,5 oder höher verwendet wird.

EP 0 162 408 A1

Projektionswand für zwei- oder dreidimensionale Projektionen.

Die Erfindung betrifft Projektionsträger in Form von Scheiben oder Folien für die zwei- oder dreidimensionale Projektion.

Als Projektionsträger für die zweidimensionale Projektion sind bereits eine Reihe von Materialien im Einsatz, die jedoch bis zum heutigen Tage hin nicht vollständig befriedigen. Es werden hierfür meist beschichtete Materialien bevorzugt, bei denen durch die Art der Beschichtung ein mehr oder weniger großer Streueffekt erzielt wird, der das Seitensichtverhalten beeinflusst. Je höher der Reflektionsgrad des Projektionsträgers ist, um so geringer ist das Seitensichtverhalten und um so stärker ist die unerwünschte Szintillation oder umgekehrt. Bei den Aufprojektionen besteht ein erheblicher Nachteil darin, daß sich die Zuschauer fast ausnahmslos seitlich des Bildträgers platzieren müssen, um die Projektionsstrahlen nicht zu stören. Dadurch läßt sich ein optisch dunkleres Bild bei der Betrachtung nicht vermeiden. Es besteht zwar die Möglichkeit der Platzierung des Projektors über Kopfhöhe der Zuschauer, dies allerdings bedingt dann eine Verzerrung in Trapezform des projizierten Bildes, es sei denn, man schrägt den Bildträger nach hinten ab, was jedoch wiederum zu einem optisch dunkleren Bild führt. Diese Nachteile lassen sich durch die Rückprojektion bei wesentlich hellerem Bild zum Teil vermeiden. Allerdings ergeben sich auch hier häufig Schwierigkeiten dadurch, daß aufgrund der technischen Gegebenheiten der mittlere Teil des Projektionsträgers heller erscheint als die Seitenflächen (der sogenannte Hot Spot) und materialbedingt häufig noch die Glühfäden der Pro-

jektionsgeräte erkennbar sind; außerdem tritt in manchen Fällen ein unerwünschter Blendeffekt und eine hohe Szintillation auf. Für die Rückprojektion werden in der Regel Kunststoffscheiben oder gummiartige, flexible Materialien verwendet. Man hat bisher versucht, die Nachteile durch Spezialbeschichtungen beispielsweise durch Wachsbeschichtungen zu beheben, ohne daß diesen Verfahren bisher ein wirklicher Erfolg beschieden war.

Bei Projektionsträgern für die dreidimensionale Projektion bestehen bis zum jetzigen Zeitpunkt noch größere Schwierigkeiten. Das bislang hierfür verwendete Material, nämlich silberbeschichtete oder bedampfte Leinwände, weisen neben den Nachteilen wie bei den Trägern bei der zweidimensionalen Projektion zudem noch den entscheidenden Nachteil der Depolarisation des auf- bzw. durchtretenden Lichtes auf. Außerdem sind die projizierten Bilder im Zentrum sehr hell und an den Rändern relativ dunkel und durch die Depolarisation oder Drehung des polarisierten Lichtes ergeben sich häufig sogenannte "Stereobilder".

An einen Projektionsträger mit optimalen optischen Eigenschaften sind daher gleichwertig folgende Forderungen zu stellen:

1. Hohes Auflösungsvermögen,
2. hoher Transmissionsgrad,
3. sehr gute Lichtverteilung,
4. breiter Bildreproduktionsbereich
also Farbgüte,
5. fast keine Szintillation,
6. Einsatzmöglichkeit bei Raum- oder Tageslicht
und
7. bei dreidimensionaler Projektion keine
Depolarisierung oder Drehung des polarisierter
Lichtes.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, neue Projektionsträger zu entwickeln, die die obengeschilderten Nachteile nicht aufweisen und sowohl für zweidimensionale als auch für dreidimensionale Auf- und Rückprojektionen weitgehend optimale Eigenschaften aufweisen.

Zur Lösung der Aufgabe werden Projektionsträger für die zwei- oder dreidimensionale Projektion in Form von Scheiben oder Folien aus Kunststoff vorgeschlagen, die gekennzeichnet sind durch eine merklich gerichtete Transmission der Projektionsstrahlen, einen Transmissionsgrad von etwa 1 bis 98 %, einem Streuvermögen von weniger als 0,3 und einen Leuchtdichtekoeffizienten bei $E_2 = 5^\circ$ von etwa 0,5 oder höher.

Die an einen Projektionsträger für die zwei- oder dreidimensionale Rückprojektion zu stellenden Anforderungen sind an und für sich fast widersprüchlich, denn einerseits benötigt man eine hohe Transmission, um ein helles Bild zu erhalten, andererseits bedeutet dies aber automatisch eine geringe Streuung. Eine gewisse Streuung ist aber normalerweise unbedingt erforderlich, um ein möglichst gleichmäßig helles Bild über den ganzen Projektionsträger erzielen zu können. Für 3D-Projektionen ist es außerdem unerlässlich, daß der verwendete Kunststoff bzw. die Beschichtung eine möglichst geringe oder vorzugsweise überhaupt keine optische Aktivität aufweist, damit z.B.

Depolarisation oder Drehung der Ebene des polarisierten Lichtes verhindert werden können. Weiterhin ist es wünschenswert, daß der Kunststoff möglichst keine Eigenfärbung aufweist, damit die Farbwiedergabe naturgetreu bleibt; außerdem soll die Wand keinen Szintillations-effekt aufweisen.

Völlig überraschend wurde festgestellt, daß bestimmte glasartige Kunststoffe, die durch Opalisierungsmittel eingefärbt sind, diesen Anforderungen in hervorragender Weise entsprechen. Die meisten dieser verwendbaren Trägerkunststoffe sind Polymethylmethacrylate oder deren Copolymere, die durch Zusatz von Opalisierungsmitteln oder Pigmenten nicht voll transparent, sondern leicht getrübt sind. Die Kunststoffe müssen über eine merklich gerichtete Transmission verfügen sowie über einen Transmissionsgrad τ von etwa 1 bis 98 %, ein Streuvermögen σ von weniger als 0,3 und einem Leuchtdichtekoeffizienten bei $\varphi_2 = 5^\circ$ von 0,5 oder höher. Ferner weisen diese Kunststoffe und die Opalisierungsmittel bzw. Pigmente eine nur sehr geringe oder überhaupt keine optische Aktivität auf, d.h. also, sie verändern beispielsweise die Richtung des polarisierten Lichtes nicht oder nur unmerklich und sind daher ausgezeichnet für 3D-Projektionen geeignet.

Ferner hat sich herausgestellt, daß für die Aufprojektion bei zweidimensionaler Projektion derartige Kunststoffe mit einem Transmissionsgrad von etwa 1 bis 40 oder 44 % und für die Rückprojektion vorzugsweise solche mit einem Transmissionsgrad von etwa 45 bis 98 % eingesetzt werden können. Für die Rückprojektion werden insbesondere Kunststoffe eingesetzt, bei denen der Transmissionsgrad etwa 65 bis 98 %, der Halbwertswinkel weniger als 1° und der Leuchtdichtekoeffizient bei $\varphi_2 = 5^\circ$ etwa 1,75 bis 2,50 betragen. Eingefärbte Kunststoffscheiben oder -folien mit den erfindungsgemäß erforderlichen Eigenschaften werden beispielsweise von der Firma Röhm unter der Bezeichnung "plexiglas opal", von der Firma Rias unter der Bezeichnung "Riacryl Opal" und von ICI unter der Bezeichnung

"Perspex Opal" angeboten. Die verschiedenen Kunststoffe, die bislang für völlig andere Verwendungszwecke eingesetzt wurden, erfüllen als Projektionsträger alle an sie gestellten Forderungen, nämlich ein gleichmäßig helles Bild, natürliche Farbwiedergabe fast ohne Szintillation und bei 3D-Projektionen eine völlig natürliche dreidimensionale Bildwiedergabe ohne störende Doppelbilder. Gegebenenfalls können auch Kunststoffe, deren Oberfläche im Regelfall hochglänzend sind, mit einem geeigneten Mattierungsmittel lackiert werden, denn die Salze des Mattierungsmittels ebenso wie die Salze des Opalisierungsmittels verändern die speziellen Eigenschaften der durchtretenden Lichtstrahlen kaum. Die Brechung bedingt durch die kristalline Struktur dieser Salze ist außerordentlich gering und damit ist die gerichtete Transmission sehr hoch bei gleichzeitig guter Seitensicht.

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Beispiels näher erläutert:

Die physikalischen Daten wurden an einer Scheibe mit den Maßen 1 m x 2 m x 3 mm Stärke ausgemessen. Meßanordnung und Berechnung erfolgten nach den Angaben der Prüfrichtlinien und -ergebnisse BE 3,2 der Firma Röhm für Plexiglas.

Die Projektionswand wies einen Transmissionsgrad von 85 %, einen Halbwinkelwert von unter 1 und einen Leuchtdichtekoeffizienten für $\varepsilon_2 = 5^\circ$ von 2,350 auf. Bei Verwendung für die dreidimensionale Rückprojektion ergaben sich gleichmäßig helle Bilder ohne "Hot Spot" und ohne merkliche Abdunklungen der Bilder zu den Rändern hin bei gleichzeitig sehr guter Seitensicht. Farbverhalten und Farbbrillanz waren ausgezeichnet. Doppel- oder "Stereo-bilder" sind nicht vorhanden, so daß die dreidimensionale Wiedergabe absolut optimal ist.

Die nach der Erfindung herstellbaren Projektionsträger können für Dia, Film, Video oder Laserwiedergabe eingesetzt werden.

Patentansprüche

1. Projektionsträger für zwei- oder dreidimensionale Auf- bzw. Rückprojektionen in Form von Scheiben oder Folien aus Kunststoff, gekennzeichnet durch eine merklich gerichtete Transmission, einen Transmissionsgrad von etwa 1 bis 98 %, einem Streuvermögen von weniger als 0,3 und einem Leuchtdichtekoeffizienten von $E_2 = 5^\circ$ von etwa 0,5 oder höher.
2. Projektionsträger nach Anspruch 1, gekennzeichnet, durch eine sehr geringe oder keine optische Aktivität des Kunststoffes, der Opalisierungs- und Pigmentierungsmittel bzw. Pigmente.
3. Projektionsträger nach Anspruch 1 und 2 für die Aufprojektion, gekennzeichnet durch einen Transmissionsgrad von etwa 1 bis 44 %.
4. Projektionsträger nach Anspruch 1 und 2 für die Rückprojektion, gekennzeichnet durch einen Transmissionsgrad von etwa 45 bis 98 %.
5. Projektionsträger nach Anspruch 1 bis 4, gekennzeichnet durch einen Halbwertswinkel von weniger als 1° .
6. Projektionsträger nach Anspruch 1 bis 5, gekennzeichnet durch eine Schichtstärke der Scheibe von etwa 1 bis über 30 mm.
7. Projektionsträger nach Anspruch 1 bis 5, gekennzeichnet durch eine Schichtstärke der Folie ab etwa 0,01 mm.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0162408

Nummer der Anmeldung

EP 85105940.2

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
A	<u>DE - A - 2 201 467</u> (MECHANISCHE WEBEREI) * Seiten 3,4; Patentansprüche 1,6,9-15 *	1,2,4,6	G 03 B 21/62
--			
A	<u>US - A - 3 844 644</u> (MARTINEZ) * Abstract; Fig. 1,2; Spalte 2, Zeilen 36-44; Spalte 4, Zeilen 14-18 *	1,2,3,7	
--			
A	<u>GB - A - 1 129 925</u> (HARKNESS) * Gesamt *	1,2,4	
--			
A	<u>GB - A - 1 159 076</u> (CESKOSLOVENS- KA AKADEMIE) * Gesamt *	1,3,7	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
			G 03 B 21/00
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort WIEN		Abschlußdatum der Recherche 23-08-1985	Prüfer KRAL
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze			
E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EP Form 1503 03/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)